

TOOTE OMADUSED

Kiiresti kuivav vesialusel lakk puitpindadele sisetingsimustes. Hea läbipaistvusega ja seega sobib hästi tumedaks peitsitud puitpindade lakkimiseks. Heade täiteomadusega, hästi tasanduv ning moodustab ühtlase pinna. Kasutatav nii krunt- kui ka pinnalakina.

KASUTUSKOHAD

Sobib sisetingsimustesse erinevate puitpindade viimistlemiseks – sisevoodrilauad, mööbel, ukсед, paneelid, liistud jne. Ei ole ette nähtud väga kõrget vastupidavust nõudvate pindade (trepid, parkett, tööpinnad jne.) viimistlemiseks.

TEHNILISED ANDMED

Kuivainesisaldus	30 ± 1 massiprotsenti
Suhteline tihedus	1,03 kg/l
LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid)	≈ 20 gr/l
Kulunorm	1-2 kihti (100–150 gr/m ² kiht)
Tolmukuiv	20 - 30 minutit
Puutekuiv	0,5 – 1 tundi
Lihvimiskuiv	1 – 1,5 tundi
Ülelakitav	1,5 - 2 tundi
Läige	Poolmatt
Säilivusaeg	12 kuud
Pakend	1 kg, 3 kg, 10 kg, 20 kg

SOOVITUSED LAKKIMISEKS

Töödeldav puitpind peab olema puhas nakkumist takistavatest ainetest, kuiv ning niiskusega alla 18%. Parima tulemuse saab siis, kui on hea ventilatsioon, õhutemperatuur on +18–30 °C ja suhteline õhuniiskus 50–70%. Madal temperatuur ja kehv ventilatsioon võivad põhjustada pikemat kuivamisega, laki voolamist ja nõrgemat naket järgmise kihiga. Puitpind lihvida hea nakke saamiseks lihvpaberiga karedusega 180-240 ning krunditud pind vahelihvida lihvpaberiga karedusega 320. Enne lakkimist eemaldada lihvimistolm tolmuimejaga. Toode kasutatakse üldjuhul lahjendamata kujul ning enne kasutamist tuleb see segada hoolikalt läbi, samal ajal vältides vahu tekkimist. Vajadusel võib lahjendada kuni 5% veega. W-710-t võib peale kanda nii värvirulli, pintslite kui ka tööstuslikult pihustiga. Pihustite, värvirullide ning pintslite puhastamiseks kasutatakse vett, kui lakk ei ole veel kuivanud.

PIHUSTIGA PEALEKANDMINE

Kasutage kõrgsurvepihustit või Airmix-pihustit düüsiga 0,23 mm, materjali rõhk 80–100 bar ja õhurõhk u. 1–3 bar-i. Konventsionaalse õhkipihustamise puhul on soovitatav düüs 1,4-1,8 mm ja rõhk 2-3 bar. Pihustusnurk valida vastavalt viimistletava pinna kujule.

PINTSLIGA VÕI RULLIGA PEALEKANDMINE

Kandke peale piisav kiht lakki, vältides pintslit või rulli libisemist liiga paksu lakikihi puhul. Hoiduge liiga suurest survest pintslile või rullile, et ei tekiks liiga õhuke lakikiht. Maksimaalse märja kihi paksus rulli või pintsliga pealekandmisel on 150 gr/m².

LADUSTAMINE

Hoida toodet külmumise eest. Parim temperatuur pikaajalisel ladustamisel on +10–25 °C.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ja praktilistel katsetustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise kulust ja meetodist, kuivamistingimustest, aluspinnast jne. Soovitame enne toote kasutamist või tehnoloogiliste parameetrite muutumisel teha katsed, et veenduda toote sobivuses. Valmistaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduge toote müüja poole. Jätame endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.