

TOOTEKIRJELDUS

28.01.2022 Ver.1

BAUTEQ Praimer

Nakkekrunt betooni, ehitusplaatide ning muude kivipindade kruntimiseks

BAUTEQ Praimer on spetsiaalselt valitud optimaalse hinna ja kasutusefektiivsusega nakkekrunt erinevate kivipindade kruntimiseks. **Kasutatakse ka märgade ruumide süsteemis, hüdroisolatsioonmastiksi Imperbox aluskruundina**, samuti seinapindade tolmamise tõkestamiseks ja nõrkade pindade tugevdamiseks.

BAUTEQ Praimer ei ole otseselt mõeldud kasutamiseks segulisandina.

Kasutusala

Põrandapindade ja seinapindade kruntimiseks enne tasandussegu või plaatimissegude paigaldamist. Põrandapindade tugevdamiseks ja kulumiskindluse suurendamiseks. Krohvipindade tugevdamiseks ja nakke parandamiseks enne pealiskrohvide või pinnakatete paigaldamist. Probleemsete aluspindade tugevdamiseks enne plaatimist. Kivipindade kaitseks vee ja leeliste suhtes.

Sobivad aluspinnad

Betoon, mört, tellis, looduslik kivi, poorbetoon, puit ja puitlaastplaadid, polümeersed materjalid jne.

Kasutamistingimused

Ümbritseva õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +10°C ja õhuniiskus kuni 80%. Kaetav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Pinnale kanda värvirulli, pihusti või pintsliga.

Kasutusjuhend

PÕRANDAD:

- 1. Tasandamisele kuuluvad põrandapinnad** (põrandate kruntimine nakke parandamiseks enne tasandamist põrandatasandussegudega) dispersioon: vesi, 1:3 kuni 1:5
- 2. Betoonviimistluskihid**, käsitsi tasandatavad põrandatasanduskihid (põrandate tugevdamine ja kulumiskindluse suurendamine) dispersioon: vesi, 1:3 kuni 1:10
- 3. Betoonpõrandapinnad** (nõrkade pindade tugevdamine) dispersioon: vesi, 1:5 kuni 1:10

SEINAD JA LAED:

- 1. Krohv** (nakke tugevdamine), dispersioon: vesi, 1:3 - 1:10 või kuni 1:15
- 2. Tsementmördid 1-5 mm** (nakke tugevdamine), dispersioon: vesi, 1:3
- 3. Tsementmördid 5-20 mm** (nakke tugevdamine), dispersioon: vesi, 1:5
- 4. Krohvi ja lubjapinnad** (nõrkade pindade tugevdamine, kanda dispersioon pinnale harja või pintsliga abil ja lasta ära kuivada) dispersioon: vesi, 1:10, lubjapindadel kuni 1:20

Mitteimavatel pindadel kasutada lahjendamata nakkekrunti.

Enne hüdroisolatsioonmastiksi BAUTEQ Imperbox paigaldamist kruntida imavad põranda ja seinapinnad vastavalt ülal toodud kasutusjuhendile.

The logo for BAUTEQ, featuring the brand name in a bold, black, sans-serif font. The letters are contained within a white rectangular shape that has a slightly irregular, torn-edge appearance on its right side. A small registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the white shape. The entire logo is centered on a solid red rectangular background.

Töölahuse saamiseks segatakse **BAUTEQ Praimer** veega järgides ülal toodud dispersiooni ja vee suhet.

Kruntimisel kantakse nakkekrunt pinnale nii, et ei jääks loike krunditavale pinnale. Pindade tugevdamisel tuleb enne nakkekrundiga immutamist eemaldada lahtine tolm.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Kulunorm	m ² /L	8-20
Lõplik kuivamine	tund	1-3
Tihedus	g/cm ³	1,03
pH		7-8

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel 23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust.

Värvus: Kollane.

Pakend

1 L plastpudel. 3 L, 10 L, 25 L plastkanister.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 24 kuud tootmise kuupäevast, ladustatuna ja niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C. Toode on külmakartlik !

Ohutusnõuded

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Vältida nahale sattumist. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS)