

MasterPozzolith 501HE

Tsementsegude ning betooni kivilinemise kiirendaja ning külmumisvastane lisand.

MasterPozzolith 501 HE on kloriidivaba tsementsegude ning betooni külmumisvastane ning madalatel temperatuuridel kivilinemist kiirendav lisand. Sobib varajase survetugevuse saavutamiseks kõikides tsementi sisaldavates segudes, sealhulgas raudbetoonkonstruktsioonides. Sobib kasutada temperatuurivahemikus +5 kuni -10°C.

Kasutamiseelised:

- Lühem raketise eemaldusaeg
- Kiirem soojuste eraldumine ja varajase tugevuse teke
- Madalam seguvee külmumispunkt
- Võimaldab töötada madalamatel temperatuuridel

Betooni ja mördisegu valmistamine

MasterPozzolith 501HE doseeritakse seguvette. Kasutamisel koos teiste toodetega on soovitatav lisandid lisada seguvette eraldi. Tuleb järgida talvisele betoneerimisele ettenähtud põhieegleid, ei tohi kasutada külmunud täitematerjale ega raketisi. Vajadusel kasutada sooja vett, soovitatavalt madalamat vesitsementtegurit. Betooni ja mördi temperatuur ei tohi langeda alla 5°C, vajadusel tuleb betooni kaitsta temperatuuri langemise ja keskkonna mõjude eest.

Doseering

MasterPozzolith 501HE doseering seguvette on 1,0 – 2,0 % ehk 0,5 kuni 1,0L 50 kg tsemendi kohta. Spetsiifiliste tsementide ja tingimuste puhul tuleb testimisega veenduda lisandi sobivuses.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P305+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

